



## SUPERKAMOS MAKULATŪROS KOKYBINIAI REIKALAVIMAI

Makulatūros rūšis pagal EN 643:2014 (E)	Parametrai (%)					
	Drėgnumas	Baltumas	Medžio masė	Nesimalančios priemaišos	Peleningumas	Klijai
<b>Pirma rūšis (I)</b>						
3.05, 3.07, 3.18-3.19	max 10	min 80	max 10	max 0,5	max 25	max 0,5
<b>Antra rūšis (II)</b>						
3.02, 3.04, 3.06, 3.09, 3.10	max 10	min 70	max 10	max 0,5	max 25	max 0,5
<b>Trečia rūšis (III)</b>						
1.06-11, 2.01-2.09, 2.12, 3.08, 3.11	max 10	min 48	max 10	max 0,5	max 25	max 1,0
<b>Ketvirta rūšis (kartonas)</b>						
1.05, 4.01.02-4.03	max 10	-	-	max 0,5	max 25	max 1,0

### Makulatūros sudėtyje neturi būti:

- ne popieriaus kilmės priemaišų pagal EN 643:2014: metalo, plastmasės, stiklo, tekstilės, medienos, smėlio, statybinių ir sintetinių medžiagų, sintetinio popieriaus;
- popieriaus ir kartono, netinkamo perdirbimui: popieriaus ir kartono padengto plėvelė, laku, tekstile, folija, parafinu, bitumu, guma;
- užteršto cheminėmis ar pavojingomis medžiagomis;
- riebaluoto, metalizuoto, švitrinio popieriaus, popierinių ir kartoninių maišų skirtų maisto, statybinėms ir cheminėms medžiagoms, knygų kartoninių viršelių, knygų nugarėlių impregnuotų klijais, etikečių, kartoninių tūtu;
- supuvusio, supelijusio, apdegusio popieriaus;
- intensyviai dažyto popieriaus (juoda, žalia, raudona ir kt., išskyrus balta spalva);
- popierinių kiaušinių dėklų.