

LITLAINERIO TLK KOKYBINIAI RODIKLIAI

	Rodiklio pavadinimas	Mat. Vnt.	Norma							Bandymo metodas
			120	125	135	140	150	160	170	
1	Gramatūra	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	ISO 536
2	Atsparumo riba perspaudimui, vidutinė reikšmė ne mažiau	kPa	335	350	380	400	420	440	450	ISO 2759
3	Atsparumas trumpos juostelės gniuždymui skersine kryptimi SCT MD, vidutinė vertė ne mažiau	kN/m	2,7	2,8	3,0	3,1	3,3	3,55	3,75	ISO 9895
4	Paviršinis vandens įgeriamumas pagal Cobb ₆₀ , apatinio ir viršutinio sluoksnių ne daugiau	g/m ²	90							ISO 535
5	Drėgmė	%	7,0							ISO 287

	Rodiklio pavadinimas	Mat. vnt.	Nukrypimai	Bandymo metodas
1	Gramatūra	g/m ²	± 3%	ISO 536
2	Drėgmė	%	±1,0	ISO 287

Bandiniai kondicionuojami pagal ISO 187 reikalavimus, esant (50±2) % santykinei drėgmei ir (23±1)°C temperatūrai. Bandiniai kontrolės bandymams atrenkami pagal ISO 186 reikalavimus.

Pardavimo vadybininkai:

Tadas Petrauskas

tadas.petrauskas@grigeo.lt

+370 695 33912

Liucija Paurienė

liucija.pauriene@grigeo.lt

+370 612 18846